

Lo stampaggio viene effettuato mediante pressa oleodinamica, utilizzando normalmente un impianto composto da una camera di depressione o aspirazione e uno stampo positivo (maschio) in alluminio, per poter imbutire il plexiglas. Il materiale usato è il metacrilato colato, spessore minimo 3 mm.

Impianti disponibili:

Diam. Base	diam testa	altezza
480 mm	30 mm	190 mm
560 mm	30 mm	220 mm
640 mm	30 mm	250 mm
480 mm	60 mm	170 mm
560 mm	60 mm	200 mm
640 mm	60 mm	230 mm



Tornado

F.Ili BRUMANA